

Tablero Borrado Seco Y Proyección / Dry Erase Marker & Projection Board

Boletín Técnico / Technical Bulletin



Descripción Del Producto / Product Description

Composición Del Producto / Composition

El Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección es fabricado mediante la impregnación de papel decorativo con resina melamínica especial con aditivos específicos que le confieren propiedades de borrado en seco y proyección y papel kraft con resina fenólica los cuales constituyen el núcleo del laminado. Este conjunto es sometido a una presión específica de 90kg/cm² y temperatura de 135°C(275°F). Una vez prensado el laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección es cortado en dimensiones nominales y lijado en su respaldo para proveer mayor adherencia cuando se aplique con adhesivo sobre el sustrato de madera.

The Dry Erase Marker & Projection Board Lam is manufactured with special decorative paper saturated with melamine resin modified with special additives to add the erasing & projection properties to the laminate and kraft paper with phenolic resin which constitute the core of the laminate. This set is subjected to a specific pressure of 90kg/cm² and a temperature of 135°C (275°F). Once the Dry Erase Marker & Projection Board Lam is pressed, it is cut in nominal dimensions and sanded on its back to provide greater adhesion when applied with adhesive on the wood substrate.

Usos Recomendados / Recommended Uses

El Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección para uso con marcadores, es desarrollado para aplicaciones verticales que requieran de una superficie durable, no absorbente y semi-mate que por sus propiedades especiales permite una proyección nítida y permita el fácil borrado de marcadores de borrado en seco. Ideal para la fabricación de tableros de uso en colegios, universidades y salones de conferencia.

The Dry Erase Marker & Projection Board Lam, is developed for vertical applications that require a durable, non-absorbent and semi-matt surface that, due to its special properties, allows a clear projection and allows the easy erase of dry erase markers. Ideal for the manufacture of dashboards for use in schools, universities and conference rooms.

Identificación del Producto / Product identification							
TIPO LAMINADO / LAMINATE TYPE	LAMITECH GRADO / LAMITECH GRADE	ESPESOR NOMINAL / NOMINAL THICKNESS	TAMAÑOS / SIZES			ACABADOS / FINISHES	
		mm. (Pulgada/Inch)	4 x 8 pies / ft (1.22 x 2.44m)	4 x 10 pies / ft (1.22 x 3.06m)	5 x 12 pies / ft (1.53 x 3.66m)	POLISHED	MATE / MATTE
Horizontal Standard Marker & Projection Board Lam	70	1.20 (0.048)	X	-	X	X	-
Horizontal Standard Marker & Projection Board Lam	50	1.00 (0.039)	X	-	X	X	-
Horizontal Standard Marker & Projection Board Lam	30	0.70 (0.028)	X	-	X	X	-

Limitaciones Básicas / Basic Limitations

El Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección es una superficie para uso interior, no es material estructural, no admite humedad extrema o temperaturas superiores a 135°C, tampoco debe ser expuesto a la luz continua y directa del sol. El Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección debe ser sometido a un mantenimiento periódico, limpiándolo con un paño seco y con solventes orgánicos, tipo alcohol, ya que los marcadores de borrado en seco son fabricados con base a ácidos grasos los cuales dejan un residual acumulativo que causa manchas permanentes en el tablero. Para consultar nuestras referencias de tablero aprobadas y obtener orientación adicional por favor consultar a nuestro representante comercial.

Tablero Borrado Seco Y Proyección / Dry Erase Marker & Projection Board

Boletín Técnico / Technical Bulletin



The Dry Erase Marker & Projection Board Lam is designed for interior uses only, it is not meant to be structural material; it does not withstand high humidity or temperatures exceeding 135°C (275°F). The Marker Board Lam should not be exposed to intense and continue sunlight. The Marker Board Lam must be subjected to periodical maintenance, it must be cleaned with an alcohol moisted cloth, considering that dry markers are oil based and they leave accumulative residual material on the laminate. Please contact our sales representatives to consult our approved references and further assistance.

Prueba De Borrado / Erase Test

Como la prueba de borrado es subjetiva y muchas veces el resultado depende de variables como el tipo de marcador, el tipo de borrador, la temperatura ambiente y la humedad relativa ambiental en la que se encuentra instalado el Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección; se ha establecido, como norma internacional para certificar la calidad y desempeño de borrado de este tipo de productos, la siguiente prueba de borrado:

Prueba # 1. Escriba sobre el laminado con un marcador comercial de borrado en seco y borre inmediatamente con un paño seco, esto puede (algunas veces) mostrar ligeras sombras. Limpie con alcohol comercial y si estas no desaparecen, entonces el laminado no cumple con las especificaciones de calidad.

Prueba # 2. Escriba sobre el laminado con un marcador comercial de borrado en seco y borre después de 24 horas con un paño seco, esto puede (algunas veces) mostrar ligeras sombras. Limpie con alcohol comercial y si estas no desaparecen, entonces el laminado no cumple con las especificaciones de calidad.

Prueba # 3. Escriba sobre el laminado con un marcador comercial de borrado en seco y borre después de 7 días con un paño seco, esto puede (algunas veces) mostrar ligeras sombras. Limpie con alcohol comercial y si estas no desaparecen, entonces el laminado no cumple con las especificaciones de calidad.

Prueba # 4. Escriba sobre el laminado con un marcador comercial de borrado en seco y coloque la muestra por 7 días en un horno de laboratorio a 103°F (40°C). Cumplido el tiempo, borre con un paño seco; esto puede (algunas veces) mostrar ligeras sombras. Limpie con alcohol comercial y si estas no desaparecen, entonces el laminado no cumple con las especificaciones de calidad.

El Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección de Lamitech cumple satisfactoriamente las cuatro pruebas.

As the erasure test is subjective and often the result depends on variables such as the type of marker, the type of eraser, the ambient temperature and the relative environmental humidity in which the Dry Erase Marker & Projection Board Lam is installed; It has been established, as an international standard to certify the quality and performance of erasure of this type of products, the following erasure test:

Test # 1. Write on the laminate with a commercial dry erase marker and erase immediately with a dry cloth, this may (sometimes) show slight shadows. Clean with commercial alcohol and if these do not disappear, then the laminate does not meet the quality specifications.

Tablero Borrado Seco Y Proyección / Dry Erase Marker & Projection Board

Boletín Técnico / Technical Bulletin



Test # 2. Write on the laminate with a commercial dry erase marker and erase after 24 hours with a dry cloth, this may (sometimes) show slight shadows. Clean with commercial alcohol and if these do not disappear, then the laminate does not meet the quality specifications.

Test # 3. Write on the laminate with a commercial dry erase marker and erase after 7 days with a dry cloth, this may (sometimes) show slight shadows. Clean with commercial alcohol and if these do not disappear, then the laminate does not meet the quality specifications.

Test # 4. Write on the laminate with a commercial dry erase marker and place the sample for 7 days in a laboratory oven at 103°F (40°C). Once the time is up, erase with a dry cloth; This may (sometimes) show slight shadows. Clean with commercial alcohol and if these do not disappear, then the laminate does not meet the quality specifications.

Lamitech Dry Erase Marker & Projection Board Lam satisfies all four tests satisfactorily.

Información Útil / Useful Information

1. El Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección debe acondicionarse y almacenarse en un lugar seco y ventilado, nunca a la intemperie, Debe ser estibado horizontalmente y almacenado en lo posible a temperatura ambiente menor de 30°C y humedad relativa menor a 60%.

2. En la selección del adhesivo a usar hay varias alternativas, la más común es el cemento de contacto en base solvente-neopreno, el cual se recomienda para aplicaciones manuales donde la presión ejercida es baja. Cuando se trata de aplicaciones industriales recomendamos los adhesivos de PVA (acetato de polivinilo), que no son reactivables con el calor y tienen alta resistencia a la humedad. Para una buena adherencia del Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección, recomendamos emplear entre 80 y 140gr/m² de adhesivo PVA y ejercer una presión de 2 a 3kg/cm². Al terminar la aplicación, en caso de quedar residuos de adhesivo en el laminado limpiar la superficie con un paño suave humedecido con solvente orgánico tipo varsol o con una mezcla 50:50 de alcohol-solvente orgánico. Se debe enjuagar con agua tibia retirando por completo el solvente.

3. Para evitar que la superficie enchapada con Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección se pandee o se deforme, le sugerimos aplicar en la cara posterior del enchape el laminado backer o balance, a fin de obtener el óptimo equilibrio en la humedad absorbida por la capa de madera. Se recomienda que el Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección y su backer sean del mismo espesor.

4. El corte del Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección debe hacerse con sierras de disco de velocidades entre 8-12m/min. y 3000 a 5500r.p.m., con geometría alternada trapezoidal plana. Para labores de ruteado debe utilizar fresas cilíndricas de 12000r.p.m., mínimo.

5. Para perforar el Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección, utilice taladros de 10000r.p.m. con brocas de tungsteno-carburo de punta biangular, la broca seleccionada debe ser 0.002 pulgadas (0.05mm.) más grande que el diámetro del orificio a realizar.

6. Para asegurar el mantenimiento en buen estado de la superficie del Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección recomendamos solicitar el producto recubierto con película protectora, la cual asegura que la superficie esté libre de rayones y sucios durante su transporte, manejo y aplicación, factores que afectan seriamente la calidad final del laminado.

Tablero Borrado Seco Y Proyección / Dry Erase Marker & Projection Board

Boletín Técnico / Technical Bulletin



1. The Dry Erase Marker & Projection Board Lam must be conditioned and stored in a dry and ventilated place, never outdoors, It must be stowed horizontally and stored as far as possible at room temperature below 30°C and relative humidity less than 60%.

2. In the selection of the adhesive to be used there are several alternatives, the most common is solvent-neoprene based contact cement, which is recommended for manual applications where the pressure exerted is low. When it comes to industrial applications, we recommend PVA (polyvinyl acetate) adhesives, which are not reactivable with heat and have high resistance to moisture. For a good adhesion of the Dry Erase Marker & Projection Board Lam, we recommend using between 80 and 140gr/m² of PVA adhesive and exerting a pressure of 2 to 3kg/cm². At the end of the application, if adhesive residue remains on the laminate, clean the surface with a soft cloth dampened with organic solvent varsol or with a 50:50 mixture of alcohol-organic solvent. It should be rinsed with warm water by completely removing the solvent.

3. To prevent the plating surface with Dry Erase Marker & Projection Board Lam from buckling or deforming, we suggest applying the backer or balance laminate on the back side of the veneer, in order to obtain the optimum balance in the moisture absorbed by the wood layer. It is recommended that the Dry Erase Marker & Projection Board Lam and its backer be the same thickness.

4. The cutting of the Dry Erase Marker & Projection Board Lam should be done with disc saws with speeds between 8-12m/min. and 3000 to 5500r.p.m., with flat trapezoidal alternating geometry. For routing work you must use cylindrical drills of 12000r.p.m., Minimum.

5. To drill the Dry Erase Marker & Projection Board Lam, use 10000r.p.m drills. With tungsten-carbide bits with a biangular tip, the selected bit should be 0.002 inches (0.05mm.) larger than the diameter of the hole to be made.

6. To ensure the maintenance in good condition of the surface of the Dry Erase Marker & Projection Board Lam we recommend requesting the product coated with protective film, which ensures that the surface is free of scratches and dirty during transport, handling and application, factors that seriously affect the quality laminate finish

Instrucciones De Mantenimiento Y Limpieza / Maintaining & Cleaning Instructions

Acondicionamiento Inicial Del Tablero Y Mantenimiento Diario / Initial Board Conditioning & Daily Maintaining

Advertencia: Realice una limpieza frecuente del tablero para evitar acumulación de mugre o grasa, ya que en estas condiciones ni la superficie ni los marcadores funcionarán adecuadamente.

1. Utilice un marcador NUEVO, evite utilizar marcadores desgastados y almacénelo en posición horizontal. Use marcas reconocidas.
2. Borre con un paño de MICROFIBRA. Evite usar la mano para borrar u otros borradores que no sean de microfibra.
3. Limpie con paño suave haciendo movimientos circulares. Lave el paño frecuentemente para evitar acumulación de pigmentos.

Las propiedades de borrado del tablero mejorarán y se mantendrán en el tiempo si se cumplen las recomendaciones indicadas. Debido a las propiedades especiales de proyección, este tablero requiere de unos cuidados especiales y su desempeño de borrado no se puede comparar con el de los tableros brillantes.

Tablero Borrado Seco Y Proyección / Dry Erase Marker & Projection Board

Boletín Técnico / Technical Bulletin



Solventes para limpieza rutinaria:

1. Jabón líquido para platos o jabones no abrasivos.
2. Limpia vidrios a base de amonio y/o vinagre.

Solventes para manchas permanentes:

1. Etanol (Alcohol Etílico) o Alcohol Isopropílico.
2. Removedor de esmalte de uñas.

Evite el contacto de la superficie con sustancias grasas.

Warning: Perform frequent cleaning of the board to avoid accumulation of dirt or grease, since in these conditions neither the surface nor the markers will work properly.

1. Use a **NEW** marker, avoid using weared markers and store it in a horizontal position. Use recognized brands.
2. Erase with a **MICROFIBER** cloth. Avoid using your hand to erase or other types of erasers that are not micro-fiber.
3. Clean with soft cloth making circular movements. Wash the cloth frequently to avoid accumulation of pigments.

The erasing properties of the board will improve and will be maintained over time if the indicated recommendations are followed. Due to the properties that make this board good for projection, it requires special care and its erasing performance cannot be compared to that of the traditional dry-erase marker boards.

Solvents for routine cleaning:

1. Liquid soap for dishes non-abrasive soaps.
2. Ammonia based glass cleaners and / or vinegar.

Solvents for permanent stains:

1. Ethanol (Ethyl Alcohol) or Isopropyl Alcohol.
2. Nail polish remover.

Avoid surface contact with fatty substances.

Clean with water + Soft cloth (non-abrasive) + solvent Limpiar con Agua + Paño suave (no abrasivo) + solvente	
WEEK 1 SEMANA 1 Once a day 1 vez diaria	WEEK 2 (and thereafter) SEMANA 2 (y en adelante) Once weekly 1 vez semanal

Tablero Borrado Seco Y Proyección / Dry Erase Marker & Projection Board

Boletín Técnico / Technical Bulletin



Consejos De Limpieza Útiles / Useful Cleaning Tips

Para obtener los mejores resultados cuando se limpian los Laminados Tablero Borrado Seco Y Proyección, es muy importante recordar los siguientes consejos:

Un Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección, NUNCA debe limpiarse con productos que contengan abrasivos, esponjas de metal, papel de lija o lana de acero. Evite los ácidos fuertes o las sustancias alcalinas porque la superficie se puede teñir irreversiblemente.

Las sustancias cloradas pueden degradar y decolorar la superficie. El hipoclorito de sodio se debe usar a concentraciones por debajo del 5%, permitiendo un contacto continuo de no más de 5 minutos y, después de la limpieza, las superficies deben enjuagarse con suficiente agua templada y paño suave.

El peróxido de hidrógeno se debe usar en concentraciones por debajo del 3%, lo que permite un contacto continuo de no más de 10 minutos y, después de la limpieza, las superficies deben enjuagarse con suficiente agua templada y ropa suave.

Cuando se usan solventes, la tela debe estar muy limpia para evitar marcas residuales en el Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección. Se recomienda lavar y enjuagar con agua templada.

No use productos de restauración de muebles ni productos de limpieza a base de aceites porque tienden a dejar grasa residual en la superficie que atrapa las partículas sucias. No utilice raspadores metálicos, cepillos metálicos ni ninguna otra herramienta metálica para eliminar los residuos del Laminado Tablero Borrado Seco Y Proyección, como yeso o pintura seca, ya que la superficie puede dañarse irreversiblemente.

To obtain the best results when clean the Dry Erase Marker & Projection Board Laminate, it is very important to remind the following tips:

A Dry Erase Marker & Projection Board Lam should NEVER be cleaned with products containing abrasives, metal sponges, sanding paper or Steel wool. Avoid strong acid or alkaline substances because the surface can be irreversibly stained.

Chlorinated substances can degrade and discolor the surface. Sodium hypochlorite must be used at concentrations under 5% allowing continuous contact not more than 5 minutes and, after cleaning, surfaces must be rinsed by using enough mild temperature water and soft clothes.

Hydrogen peroxide must be used at concentrations under 3% allowing continuous contact not more than 10 minutes and, after cleaning, surfaces must be rinsed by using enough mild temperature water and soft clothes.

When solvents are used, cloth should be very clean to avoid residual marks on the Dry Erase Marker & Projection Board Lam. It is recommended to wash out and rinse with mild temperature water.

Do not use furniture restoration products or oil-based cleaning products because they tend to leave residual grease on the surface that traps dirty particles. Do not use metallic scrapers, metallic brushes or any other metallic tool to remove residuals from the Dry Erase Marker & Projection Board Lam, like gypsum or dry paint because surface can irreversibly damage.

Tablero Borrado Seco Y Proyección / Dry Erase Marker & Projection Board

Boletín Técnico / Technical Bulletin



Instrucciones Para Eliminar Manchas Difíciles / Instructions For Removing Difficult Stains

Acetona o removedor de uñas, alcohol, gasolina, trementina, Varsol, tricloroetileno, percloroetileno y tricloroetano son adecuados para eliminar los residuos de neopreno.

3M Graffiti Remover, diluyente de pintura son algunas sustancias comerciales que se pueden utilizar. Recuerda siempre enjuagar con suficiente agua.

Nota: Las marcas de productos son solo sugerencias y su efectividad no está garantizada.

Acetone or nail remover, alcohol, gasoline, turpentine, White spirit, trichloroethylene, perchloroethylene and thrichloroethane are suitable to remove neoprene residues.

3M Graffiti Remover, paint diluent or Hauser Vandal are some commercial substances that can be used. Remember to always rinse by using enough water.

Note: Product Brand names are only suggestions and its effectivity is not guaranteed.

Es responsabilidad del distribuidor/instalador verificar los documentos técnicos vigentes actualizados en la página web respectiva. Visítenos en www.lamitech.com.co para mayor información.

It is the responsibility of the distributor / installer to verify the updated technical documents updated on the respective website. Visit us at www.lamitech.com.co for more information.

VERSIÓN DIC2018 Este documento reemplaza a todas las guías técnicas y de instalación impresas o electrónicas antes distribuidas por LAMITECH.

VERSION DEC2108 This document supersedes all printed and electronic technical and installation guides previously distributed by LAMITECH.